

药用陶瓷容器铅、镉浸出量限度
Yaoyong Taocirongqi Qian Ge Jinchuliang Xiandu
Standard Permissible Limits of Lead and Cadmium Release
from Medicinal Ceramic Containers

本标准适用于直接接触药品的各种陶瓷容器。

当采用药用陶瓷容器铅、镉浸出量测定法（YBB60192012）所规定的方法测定时，任何单一制品铅、镉浸出量的限度不得超过下表的规定：

表 铅、镉浸出量的限度

药用陶瓷容器 类型	单位	浸出量的限度	
		铅	镉
小空心制品 (容量小于 0.5 L)	mg/L	3.0	0.50
空心制品 (容量大于 0.5 L、小于 1.1L)	mg/L	2.0	0.30